



SEALSTICK AE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante butilico preformato.

CAMPI DI IMPIEGO

Per le sue ottime caratteristiche di impermeabilità ed inalterabilità nel tempo è utilizzato con ottimi risultati per sigillature fra supporti di diversa natura. Sigillatura tra vetri e serramenti in legno e metallo; tra serramento in legno e metallo a muratura o telai metallici; tra canali di condizionamento aria e tra flangie di condutture a bassa pressione.

Sigillatura tra pannelli prefabbricati, tra lastre in marmo, sigillature di lucernari, lamiera ondulate e lastre in poliestere. Sigillatura di chiusini per l'ispezione di fognature e di lamiera chiodate, imbullonate o rivettate.

Insolubile in acqua, acqua di mare, acidi e basi deboli, detergenti industriali. Idoneo per l'impiego in esterni (anche zone marine) o con atmosfera industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Grigio scuro
Aspetto	Trafilato in sezioni rettangolari
Consistenza	Pastosa
Peso specifico	1,60 ± 0,05 g/ml
Assorbimento in acqua (20°C)	Per 72 ore nulla
Resistenza alla temperatura	Da -30°C a +120°C

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato alla temperatura ambiente.

Se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Applicazione

Srotolare dalla bobina la quantità necessaria.

Tagliare il trafilato con il film di supporto in spezzoni della lunghezza desiderata.

Applicare sulla superficie da sigillare, togliere il film di supporto e sovrapporre l'altra superficie.

NOTE

Per informazioni in merito al prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato e al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto:

